

Требования к ЛКМ покрытию СП «Белюкс ЛТД»

ПАРАМЕТРЫ	ВИД ОТДЕЛКИ		
	ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ ОТ 95%	МАТОВЫЙ	МЕТАЛЛИК
Соответствие с каталогом цветов	85-100%	90-100%	85-100%
Пылинки	Не более 3-х на 0,3 м. кв.	Не более 3-х на 0,3 м. кв.	Не более 3-х на 0,3 м. кв.
Неравномерность распределения спецэффектов на плоскости	Едва заметная неровность в варианте "МЕТАЛЛИК"	Не допускается	Допускается едва заметная неравномерность (инородные включения)
Кратеры, шагрень, проколы	ДОПУСКАЕТСЯ НА ТОРЦА 2 шт на 200 мм		
Шагрень на плоскости элемента	ЕДВА ЗАМЕТНАЯ НЕРОВНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ С РАССТОЯНИЯ 600 мм течения 10 секунд		
Чернота	ЕДВА ЗАМЕТНАЯ ЧЕРНОТА ОСТРОЙ ГРАНИ С РАССТОЯНИЯ 600 мм в течении 10 секунд		